

SCHEDA TECNICA

TWENTEFER

Nome comm. del prodotto:
codice:

TWENTEFER
A058/A059/A060

Nome società produttrice:
Indirizzo:

TWENTE PAINTS S.r.l.
Viale Enrico Ortolani, 200
00125 Acilia – Roma
Tel: 06/5211707 – 06/52311278
Fax: 06/52311279
E- Mail: twentepaints@tiscalinet.it

1. Colore

Grigio/Rosso ossido/Rosso Minio

2. Aspetto

Opaco

3. Qualità

Fondo anticorrosivo per supporti ferrosi esente da piombo e cromo, dotato di buon potere anticorrosivo.

4. Applicazione

A pennello o spruzzo una o due mani diluite con acqua. Per applicazione a pennello diluire circa al 5%, a spruzzo 10-15%. Tra una mano e l'altra attendere almeno 12 ore.
La pulizia degli attrezzi va fatta con acqua o diluente nitro.

5. Impiego

Ideale per la protezione di supporti ferrosi adeguatamente preparati con sabbiatura, carteggiatura ecc.. Offre ottime garanzie di protezione in clima rurale, marino, industriale.
E' sopravverniciabile a pennello con smalti alchidici, che comunque non contengono solventi aggressivi o smalti all'acqua.

6. Riverniciabilità

Con smalti sintetici dopo 12 ore.

7. Peso Specifico

In funzione del colore 1,40 – 1,60.

8. Essiccazione

Fuori polvere 1 ora, al tatto 5 ore.

9. Resa

In funzione dello spessore applicato 6-8 mq/lt

10. Carteggiabilità

Dopo 24 ore a secco con cartavetro n °00

11. Viscosità di applicazione

300" f 4 a 20°C.

12. Riverniciabilità

Con smalti sintetici dopo 12 ore.