

SCHEDA TECNICA

ACQUATWENTE

Nome comm. del prodotto:
codice:

ACQUATWENTE
A075/A076

Nome società produttrice:
Indirizzo:

TWENTE PAINTS S.r.l.
Viale Enrico Ortolani, 200
00125 Acilia – Roma
Tel: 06/5211707 – 06/52311278
Fax: 06/52311279
E- Mail: twentepaints@tiscalinet.it

1. Colore

Bianco

2. Aspetto

Smalto lucido acrilico diluibile con acqua, grazie ai suoi componenti chimici e' atossico, inodore ed ininfiammabile. E' un prodotto di facile applicazione, di grande copertura ed inoltre e' lavabile smacchiabile ed antipolvere.

3. Qualità

E' particolarmente adatto per legno, per muri interni ed esterni lamiera zincate, ferro e pvc. Si puo' applicare a pennello diluito con circa il 5% di acqua, a rullo con il 5% e a spruzzo con il 20% . Su legno applicare una prima mano diluita come descritto sopra carteggiare e quindi 1 o 2 mani di ACQUATWENTE, a seconda dell' assorbimento del legno. Su muro sia nuovo che già tinteggiato con idropitture, applicare una mano di TWENTEACRYL, dopo 24 ore applicare 2 mani di ACQUATWENTE. Su ferro trattare prima con antiruggine ed applicare, dopo 24 ore, 2 mani di ACQUATWENTE. Su lamiera zincata dopo accurato sgrassaggio applicare direttamente 2 mani di ACQUATWENTE. Su pvc, sgrassare ed eventualmente carteggiare prima di applicare 2 mani di ACQUATWENTE.

4. Avvertenze

Non applicare e non conservare il prodotto a temperature inferiori a 8-10 °c. Teme il gelo.
Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua.

5. Resa

10 – 12 mq/lt.

6. Peso Specifico

1,220 + 0,05

7. Essiccazione

Asciutto al tatto: 30 – 60 minuti a 20°C e con 60% di U.R. riverniciabile dopo 24 ore.