

gen-19

## **POLIPUR COPERTURE B3**

**Descrizione** Schiuma poliuretana monocomponente autoespandente per reazione con l'umidità atmosferica, i cui propellenti non sono dannosi per lo strato d'ozono.

**Impieghi** Particolarmente idonea per il fissaggio di coppi e tegole, permette di riempire, insonorizzare, impermeabilizzare, isolare e incollare: infissi, telai, cassonetti, intercapedini muro/tubazioni, scatole elettriche, pannelli isolanti etc.  
Applicabile anche a temperature rigide. Non aderisce su PP, PE, TEFLON.  
Non esorre alla radiazione UV o alla luce solare.

**Imballo** Bombola 750 ml.

<b>Caratteristiche tecniche</b>	Colore		grigio	
	Peso Specifico (applicato)		12-16	kg/m <sup>3</sup>
	Post espansione		ca. 80	%
	Formazione pelle	(23°C, 50% R.H.)	8-12	min.
	Indurimento al taglio	(spessore 3 cm)	30-40	min.
	Resistenza a trazione	(DIN 53455)	> 140	KPa
	Resistenza a compressione	(DIN 53421)	> 20	KPa
	Permeabilità (vapore acqueo)	(EN 12086)	< 0,06	mg/(m·hPa)
	Conducibilità termica/20°C	(EN 12667)	0,033	W/(m°K)
	Isolamento acustico	(EN ISO ISO 10140)	60	dB
	Temperature operative		-40 ÷ 90	°C
	Temperature all'applicazione		-10 ÷ 30	°C
Classe d'infiammabilità:	(DIN 4102 - 1)	<b>B3</b>		

**Applicazione** Agitare bene prima dell'uso. Le superfici ben pulite e sgrassate, possono essere inumidite prima dell'applicazione per migliorare l'adesione e la reticolazione. Applicare tenendo la bombola rivolta verso il basso (la **MATIC** va utilizzata con la apposita pistola, seguendo le istruzioni indicate): prestare attenzione nel dosaggio della schiuma per evitare che l'espansione possa sollevare le tegole. Per successive applicazioni pulire immediatamente l'ugello di erogazione (e l'eventuale pistola) con Sigill SCIOGLISCHIUMA.

**Avvertenze** Prodotto classificato pericoloso (vedi relativa Scheda di Sicurezza).  
Contiene Isocianati.

Avv. specifiche: Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50 °C. Non perforare o bruciare dopo l'uso.  
Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente.

**Stoccaggio** 15 mesi dalla data di produzione, in verticale, ambienti asciutti e freschi (tra 10 e 20°C).

**Note particolari** Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

*I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.*