

ott-19

## **FORTE 2000 ELIMINACHIODI**

**Descrizione** Adesivo di montaggio acrilico in dispersione acquosa, esente da solvente; inodore sopravverniciabile, non è infiammabile. Per l'incollaggio senza l'utilizzo di chiodi grazie all'eccezionale presa iniziale data dall'effetto ventosa che consente assemblaggi pesanti (130 kg/mq - 10 secondi).

**Impieghi** Ottima tenuta su legno, plastica, gesso, metallo, parquet, intonaco, mattoni, polistirolo, moquette, PVC, piastrelle, battiscopa, perlinato, pietre, cornici.

**Imballo** Tubetto - 125 ml, cartuccia - 300 ml.

<b>Caratteristiche tecniche</b>	Colore	crema	
	Peso Specifico	1,33 - 1,36	g/cm <sup>3</sup>
	pH (diluito 1:1)	ca. 8,5	
	Viscosità (Brookfield)	ca. 2000	Pa*s
	Temperatura d'applicazione	5 ÷ 40	°C
	Tempo aperto/23°C	ca. 5	min.
	Tempo di presa	10 - 20	min.
	Resistenza a strappo dopo 72 ore		
	legno/legno	ca. 6	MPa
	legno/acciaio	ca. 4	MPa
Temperatura operative	-30 ÷ 80	°C	

**Applicazione** Le superfici debbono essere pulite, asciutte e compatte; è preferibile che almeno una sia porosa ed assorbente. Applicare a punti o a cordoli, sia al centro che ai margini della superficie da incollare, poi far aderire e premere uniformemente. Può essere necessario (per superfici irregolari o carichi troppo pesanti) l'utilizzo di un sostegno fino a completo indurimento. Eliminare i residui di colla con acqua, eventualmente calda.

**Stoccaggio** 18 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi (temperature tra 5 e 25°C); teme il gelo.

**Note particolari** *Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.*  
*I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.*