Feb-20

Color Spray - SMALTO ACRILICO

Descrizione

Smalto a rapida essicazione, a base di resine acriliche.

Impieghi

Ideale per la riparazione, la decorazione, il ritocco e la finitura di qualsiasi superficie verniciabile, sia per interni che esterni. Dopo essiccazione, si ottiene una pellicola coprente e molto resistente a graffi, ingiallimento, corrosione ed azione degli agenti atmosferici. Non applicare sopra vernice sintetica!

Imballo

Bombola – 400 ml.

Caratteristiche tecniche

Colore:		rif. cartella colori	
Odore:		Caratteristico (solvente)	
Viscosità/20°C (**FORD 4**):		12	sec.
Fuori-polvere/20°C:		8 - 15	min.
Fuori-tatto/20°C:		20 - 30	min.
Tempo d'essicazione/20°C:		12 - 20	ore
Brillantezza (**DIN 67530 - 60°**):		80 - 85	Gloss
	satinato	30 - 35	Gloss
	opaco	5 - 10	Gloss
Resa per bombola:		0,95 - 1,1	m²
Temperature operativa:		Max 80	°C

Applicazione

Per ottenere massime prestazioni in termini di adesione, le superfici interessate debbono essere pulite (in assenza di polvere, unto o grasso), non bagnate. Eventualmente rimuovere la vecchia vernice con carteggiatura fine. Agitare bene prima dell'uso (almeno 2 min.). Spruzzare ad una distanza di circa 25 cm, con mani leggere ed incrociate; se necessario, per una maggior coprenza, ripetere dopo un intervallo di 5 minuti. Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambiente, dall'umidità e dallo spessore applicato. Dopo l'uso, capovolgere la bombola e premere la valvola per ca. 3 secondi al fine di eliminare i residui di smalto.

Avvertenze

Prodotto classificato pericoloso (vedi relativa Scheda di Sicurezza).

Avv. Specifiche: Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50°C. Non perforare o bruciare dopo l'uso.
Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente.

Stoccaggio

18 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi (temperature tra 5 e 30°C).

Note particolari

Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.
I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.

PIGAL s.r.l.
Via Guido Rossa, 2 - località Crespellano
40053 Valsamoggia (BO)
Tel. +39 051 969068 - Fax +39 051 969353
sigill@pigal.it - www.pigal.it